


# **ZIE 50**

## **Ref. 176/186**

Fregadero ZIE\_50 Ref.176/186 · ZIE\_50 Ref.176/186 Sink · Évier ZIE\_50 Ref.176/186




Profundidad Cubeta/ Bowl depth/ Profondeur cuvette:  
200 mm

- Fregadero ZIE\_50 Ref. 176 Gloss (brillo) / Ref. 186 Soft (Mate). Roc\_Stone. Antibacterias Bacti-block. Bajo/Sobre encimera.


- ZIE\_50 sink Ref. 176 Gloss / Ref. 186 Soft. Roc\_Stone. Antibacterial Bactiblock. Undermount/ Inset.

- Évier ZIE\_50 Ref. 176 Gloss (brillant) / Ref. 186 Soft (matte). Roc\_Stone. Antibactérien Bacti-block. Sous plan/ À encastrer.

Medidas · Measurements · Mesures




Sobre encimera · Inset · À encastrer



Mueble · Furniture · Meuble 60 cm

Bajo encimera · Undermount · Sous plan



Mueble · Furniture · Meuble 60 cm

Material · Material · Matériel

Roc\_Stone

Fruto del esfuerzo en I+D+i, Poalgi ha desarrollado un composite a base de resinas y un alto porcentaje en cargas minerales de alta resistencia y gran durabilidad que nos permite diseñar nuestros fregaderos sin limitaciones técnicas y con un gran acabado superficial.

As a result of the effort in R&D, Poalgi has developed a resin-based composite with a high percentage of highly resistant and durable mineral fillers that allows us to design our sinks without technical limitations and with a great surface finish.

Grâce aux efforts de R&D, Poalgi a développé un composite à base de résine avec un pourcentage élevé de charges minérales hautement résistantes et durables qui nous permet de concevoir nos éviers sans limites techniques et avec une excellente finition de surface.

Datos técnicos / Technical data / Données techniques	
Resistencia al impacto / Impact resistance / Résistance aux chocs	12 kgf/m2
Resistencia a la compresión / Resistance to compression / Résistance à la compression	1595 kgf/m2
Resistencia a la flexión / Flexural Strength / Résistance à la flexion	5110 MPA
Resistencia térmica / Thermal resistance / Résistance thermique	130 ° C
Dureza barcol / Barcol hardness / Dureté barcol	45

Resistencia al marcado / Resistance to marking / Résistance au marquage	
Con ácido clorhídrico / With hydrochloric acid / Avec acide chlorhydrique	0,3
Con detergentes / With detergents / Avec détergents	Sin cambios / Without changes / Aucun changement
Con anticalcáreos / With anti-scale / Avec anticalcaire	Sin cambios / Without changes / Aucun changement
Con amoníaco / With ammonia / Avec ammoniac	Cambio moderado / Moderate change / Changement modéré

## Colorstandard ·



BL\_Blanco



PG\_Pergamón



CT\_Concret



NL\_Negro Liso



AL\_Albero



TU\_Tundra



BR\_Brown

Pequeñas variaciones en los tonos de las piezas son una particularidad de los productos fabricados con cargas y pigmentos naturales y deben considerarse válidas.

Slight variances in tone are a characteristic feature of products made with natural fillers and pigments and should be considered valid.

De légères variations de ton sont une caractéristique des produits fabriqués avec des charges et des pigments naturels et doivent être considérées comme valides.

## Declaración de Conformidad · Declaration of performance · Déclaration de performance

Poalgi S.L. declara que los productos que fabrican son conformes al anexo ZA de la norma UNE- EN 13310:2003 fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y Métodos de ensayo.

Poalgi S.L. declares that the products they manufacture conform to annex ZA of the UNE-EN 13310:2003 kitchen sinks standard. Functional requirements and test methods.

Poalgi S.L. déclare que les produits qu'ils fabriquent sont conformes à l'annexe ZA de la norme UNE-EN 13310 : 2003 d'éviers de cuisine. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai.

## Certificados de garantía · Warranty certificates · Certificats de garantie



Nº ES054125/14



UNE-EN 13310:2003



068/0550/09